

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES VIDRIO
U.V.A.

V1


V2

V3

FLOAT 4 MM / CÁMARA 14 / FLOAT 4 / CÁMARA 14 / VINTEL TERMIK 4 MM

LUZ

73 %



PROPIEDADES MECÁNICAS

Resistencia a agresiones - EN 356	NPD
Resistencia al impacto de cuerpo pendular - EN 12600	NPD/NPD/NPD
Resistencia a las balas - EN 1063	NPD

PROPIEDADES ACÚSTICAS

EN 12758

Índice ponderado de reducción sonora - Rw (Db)	32 (-1; -4) dB
--	----------------

PROPIEDADES TÉRMICAS

EN 673

Coefficiente de aislamiento térmico - (Ug) W/(m2.K)	1.1 W/m2K
---	-----------

CARACTERÍSTICAS LUMINOSAS

EN 410

Transmisión Luminosa	tv (%)	73 %
Reflexión Luminosa exterior	pve (%)	18 %
Reflexión Luminosa interior	pvi (%)	17 %
Índice de Reproducción de colores general	Ra (%)	95

ENERGÍA
FACTOR SOLAR

54 %

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS

EN 410

Transmisión de la energía solar total	g (%)	54 %
Coefficiente de sombreado (g/087)	SC	62 %
Reemision térmica hacia el interior	qi (%)	10 %
Transmisión directa de la energía solar	Te (%)	44 %
Reflexión directa de la energía solar exterior	Pe,e (%)	22 %
Reflexión directa de la energía solar interior	Pe,i (%)	22 %
Absorción directa de la energía solar	ae	34 %
Absorción directa de la energía solar (v1;v2)	ae1;ae2;ae3	18 %;6 %;9 %
Transmisión del ultravioleta	TUV	0 %
Índice de Selectividad	S	1.3

Los datos se calculan tomando como base las medidas espectrales de conformidad con las normas EN410, ISO9050 e WIS/WINDAT.

El coeficiente U se calcula de conformidad con la norma EN673. La medición de la emisividad se hace de conformidad con las normas EN673 y EN12898.

Todas las especificaciones datos técnicos y otros datos están basados en las informaciones disponibles en el momento de la preparación del presente documento y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. SALPAGLASS CIA VITRO no puede considerarse responsable por las diferencias entre los datos introducidos y las condiciones in-situ. Este documento se emite únicamente a título informativo y no puede condicionar bajo ningún concepto, un pedicelo a SALPAGLASS CIA VITRO. Estos índices son representativos del rendimiento en laboratorio de un acristalamiento de 1,23 m x 1,48 m según la normativa EN-ISO10140/3. Los rendimientos in-situ pueden diferir en función de las dimensiones efectivas del acristalamiento, de las condiciones de colocación, del entorno acústico, etc... La precisión de los índices no es superior a +/- 1 dB. Estos índices de reducción acústica son estimados. Estos índices son representativos de rendimiento en laboratorio de un acristalamiento de 1,23 m x 1,48 m.

Los rendimientos in-situ pueden diferir en función de las dimensiones efectivas del acristalamiento, de las condiciones de colocación, del entorno acústico, etc... La precisión de los índices no es superior a +/- 2 dB.

Empresa certificada



EN 1279-5000+A2
UNE-EN 1279-1

www.salpaglassvitro.com